

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Verharder voor watergedragen ADLER-lakken voor vensters en voordeuren voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8249000210



Algemeen

Isocyanaatvrije verharder op basis van een polymeer aziridine. Biedt flexibiliteit en veelzijdigheid bij de verwerking met een open tijd van 24 uur.

Toepassingsgebieden

Verharder voor 2-componentencoatings voor vensters en voordeuren op waterbasis.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Meng Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) onmiddellijk na toevoeging aan de lakcomponent zorgvuldig.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

Mengverhouding

100 gewichtsdelen lakcomponent
7 gewichtsdelen Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) kan in de volgende producten worden gebruikt:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polyprimer 2K SQ (5463)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

De producten kunnen alleen worden gebruikt met verharder Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) en in de aangegeven mengverhouding. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.

Na het toevoegen van de verharder is een wachttijd van ca. 10 min. voor een betere ontgassing aan te bevelen.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Open tijd


24 uur

De open tijd kan niet verder worden verlengd.

Bij hogere temperaturen wordt de open tijd korter.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Sluit de container altijd onmiddellijk om het binnendringen van luchtvochtigheid te voorkomen.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.