

Aquawood Endgrain-Sealer

7532

Watergedragen, beschermende lak voor kopse houtoppervlakken bij vensters en voordeuren voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen lak voor uitstekende vochtbescherming bij kopse oppervlakken en snijoppervlakken bij hout.

Het product droogt snel, kan makkelijk worden verwerkt, heeft een zeer goede volheid, kan universeel bewerkt worden en voorkomt capillaire waterabsorptie via de kopse houtoppervlakken. Geurloos.


Het product is geformuleerd zonder toevoeging van biocide werkzame stoffen om te beschermen tegen blauwschimmel en houtvernietigende schimmels.

Speciale eigenschappen Testnormen



- KOMO® gecertificeerd, SKH Publication 07-01
- **Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige, schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



- Maatvaste houten onderdelen voor binnen- en buitenshuis, bijv. houten vensters en voordeuren.
- Niet maatvaste en beperkt maatvaste houten onderdelen voor buiten, zoals houten huizen, houten bekledingen, luifels, vensterluiken, profielplaten, balkons, poorten
- Kopse oppervlakken en snijoppervlakken bij hout.
- Spijlen
- Randen en infrezingen bij gevelpanelen en garagedeuren.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 – 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 – 80 %.
- Neem onze **ARL 300 - Werkrichtlijn voor het coaten van maatvaste en beperkt maatvaste onderdelen – Algemeen deel** inclusief normen en richtlijnen voor de vensterbouw in acht.

Opbrengtechniek



11
↓↓↓
8-10m²

Opbrengproced ure	Met de kwast opbrengen	Met de roller opbrengen	Airless met luchtonderste uning (Airmix, Aircoat, enz.)
Spuitkop (Ø mm)	-	-	0,28 of 0,33
Spuitkop (ø inch)	-	-	0,011 of 0,013
Spuitdruk (bar)	-	-	80 - 100
Verstuivingslucht (bar)	-	-	0,5 – 1,5
Opbreng- hoeveelheid (µm)	-		ca. 100
Rendement per laag (m ² /l) ¹	ca. 8 - 10		ca. 8

Het product wordt kant en klaar voor gebruik geleverd.

De vorm, hoedanigheid en vochtigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/het rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(kamertemperatuur 20 °C)



Overschilderbaar	Ca. 2 uur
------------------	-----------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Voor het verwijderen van gedroogde productresten adviseren wij Aqua-Cleaner 80080 voor watergedragen lakken (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Naald- en loofhout

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen, hars, enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

13 % +/- 2 %



COATINGOPBOUW

Algemeen	De volgende lagenopbouw wordt als voorbeeld verschaft. KOMO-gecertificeerde coatings zijn te vinden op: https://www.komo.nl/certificaten/33392/ Volgens SKH Publication 07-01 moeten er twee lagen van 200 g/m ² worden aangebracht op het kopse houten oppervlak. Dit komt overeen met een totale opbrenghoeveelheid van het product van 400 g/m ² .
Impregnering / grondlak	Bijbehorende ADLER impregnering/grondlak. Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
Tussenlaag	Bijbehorende ADLER tussenlaag. Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
Opbrengen van het product	1 – 2 x Aquawood Endgrain-Sealer 7532
Aflaklaag	Bijbehorende ADLER aflaklaag. Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Verpakkingsformaten	750 g; 5 kg	
Kleuren/glansgraden	Kleurloos Wit	7532000200 7532050000
Toevoegingsproducten	Aqua-Cleaner reiniger voor watergedragen lakken 80080	

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid/opslag	Minstens één jaar in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).	
		
Technische gegevens	VOS-gehalte	EU-grenswaarde voor Aquawood Endgrain-Sealer (cat. A/e): 130 g/l (2010). Aquawood Endgrain-Sealer bevat maximaal 60 g/l VOS.
Giscode	BSW30	
Veiligheidstechnische informatie	 <p>Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.</p> <p>Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.</p> <p>Vermijd bij het aanbrengen door middel van spuiten altijd om aerosols uit lak in te ademen; dit wordt gewaarborgd door het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).</p>	