

Arova Aqua-Alpin Trend

1362

Mořidlo na jehličnaté dřeviny na bázi vody pro silně pozitivní obraz moření, pro průmyslové a řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Mořidlo na bázi vody na jehličnaté dřeviny se světlostálými speciálními barvivy v kombinaci s mikronizovanými pigmenty pro zvětralý nebo antický vzhled, silně pozitivní obraz moření. Produkt je přelakovatelný vodouředitelnými i rozpouštědlovými laky pro lakování dřeva v interiéru. Obzvláště vhodné silně kartáčované smrkové dřevo.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+


Oblasti použití



- Speciální mořidlo na kartáčované smrkové dřevo, pokud má být dosaženo zastaralého, silně pozitivního obrazu moření.
- Použití v kombinaci s vhodným systémem krycího laku.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt prosím před použitím a během zpracování dobře rozmíchejte.
- Produkt musí být nanášený štětcem.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +15 °C.
- Produkt použitý ve stříkací pistoli nebo znečištěný dřevěným prachem nevracet zpět do nádoby.
- Mořidlo v kontaktu s kovem mění barevný odstín.
- Prosím, dodržujte naše „**ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**“.
- Dbejte prosím pokynů v technických listech příslušných produktů.

Technika nanášení

Způsob nanášení	Nádobková pistole	Štětce
Stříkáací tryska (ø mm)	1,5 – 1,8	-
Stříkáací tlak (bar)	2,0 – 2,5	-
Nanášené množství v (g/m ²)	150 - 200	
Vydatnost na 1 vrstvu - (m ² /l) ¹⁾	3 – 5	5

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Přelakovatelný (rozpuštědlovými laky)	po cca 12 hod. přes noc
Přelakovatelný (laky na bázi vody)	po cca 6 hod.

Pozitivní efekt se tvoří v první fázi schnutí (cca 30 min.), během níž nesmí proběhnout žádné urychlené schnutí okolním vzduchem.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezit přímým slunečním paprskům při nanášení (příliš rychlé schnutí).

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití vodou.

Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředit vodou 1:1).

PODKLAD**Typ podkladu**

Masivní smrkové desky, nebo jádrová deska se silnou smrkovou dýhou

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Příprava podkladu

Přebrousit zrnitostí P 100

Vykartáčovat kartáčem z nerezové oceli, poté broušení zrnitostí P 100

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános mořidla**

Arova Aqua-Alpin Trend nanést rovnoměrně a s mírným přebytkem podél dřevních vláken způsobem mokré do mokrého tak, aby se plochy zdály být vlhké.

K dosažení požadovaného zastaralého vzhledu na kartáčovaném smrkové dřevě je nutné následné setření štětcem, nejprve napříč, následně podél dřevních vláken.

Následný nátěr

Přelakovatelné jak vodouředitelnými tak i rozpouštědlovými ADLER laky na nábytek. Pro světlé a barevné odstíny mořidla doporučujeme zásadně použít světlostálé laky jako např. ADLER Legnopur 26211 ff nebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Pokud se nepoužije světlo stálý typ laku, je třeba počítat s tím, že výsledný barevný odstín se bude zdát nepatrně žlutý; časem se tento efekt ještě zesílí.

Pokud má být novému dřevu dodán charakter zastaralého dřeva, doporučuje se po namoření použít ADLER PUR-Naturmatt 26132 oder ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 26320, ředěný 30% ADLER DD-Verdünnung 80019.

Dbejte prosím pokynů v technických listech příslušných produktů.

Mezibroušení

Dřevo obrousit zrnitostí P 220
Pečlivě obrousit.
Zamezit probroušení!

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

1 l; 5 l

Barevné odstíny/stupně lesku

1362 400100

Bezbarvý	1362 400100		
Hansi	1362 055700	Rosi	1362 055704
Heidi	1362 055701	Sepp	1362 055705
Toni	1362 055702	Hias	1362 055706
Luis	1362 055703	Franz	1362 055707

Všechny barevné odstíny jsou navzájem mísitelné a podle potřeby ředitelné s Arova Aqua-Alpin Trend Farblos (bezbarvý) 1362 400100.

Při silném ředění může dojít ke značné změně výchozího odstínu. Důvodem je vlastní barva dřeva a časem přirozené zažloutnutí dřeva.

Pro zahájení moření je vždy třeba zhotovit vzorek na originálním podkladu a přelakovat určeným lakem a posoudit tak výsledný barevný odstín. Pro jednu zakázku použít pouze mořidlo stejné šarže.

Doplňkové produkty

ADLER PUR-Naturmatt 26132
ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 26320
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080 (čistič)

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Skladujte v chladu, chraňte před mrazem

**Bezpečnostně-technické
informace**



Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu **www.adlercesko.cz**.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku při stříkání. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
