

## Legno-Color

## 7007

Universele, **gekleurde olie** voor de **meubel- en interieurbouw** voor DIY en de handelssector

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen

Gekleurde olie voor de behandeling van loof- en naaldhout. Het product onderscheidt zich door een zeer goed penetrerend vermogen, aangenaam gevoel en, bijzonder goede waterbestendigheid, verdiept de natuurlijke structuur van het hout en genereert een elegante, gelijkmatige kleuring. Uitstekende verwerking dankzij een lichte gelstructuur.

De uitharding vindt plaats door absorptie van zuurstof uit de lucht (oxidatieve droging).

#### Speciale eigenschappen Testnormen




- Antistatisch
- **Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

#### Ingrediënten

Gemodificeerde plantaardige oliën, wassen, kiezelzuur, licht geurende benzines, loodvrije en kobaltvrije droogmiddelen.


#### Toepassingsgebieden



- Voor normaal gebruikte oppervlakken in de meubel- en interieurbouw, zoals slaapkamer- en woonkamermeubilair en houten vloeren.
- Interieuroppervlakken van meubels en kasten mogen slechts één keer met een dunne laag van dit product worden behandeld vanwege mogelijke geurhinder.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed om.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 20 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 60 %.
- Laat het aangebrachte product even inwerken en pel vervolgens het overschot voorzichtig af met een katoenen doek of gaasje in de richting van de nerven. Laagvorming moet absoluut worden vermeden!
- **Let op:** Zorg ervoor dat het hout gelijkmatig wordt geschuurd en dat het product gelijkmatig wordt aangebracht!
- Vooral **bij donkere kleuren** adviseren wij voor een betere fixatie van de pigmenten de toevoeging van 5 - 10% Alkydharzturbo

08-22 (vervangt 06-22) ZKL 7007

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
 Telefoon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar ons beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden afgestemd op de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker is verantwoordelijk voor het beslissen over de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product, daarom wordt aanbevolen om een monster te maken om de geschiktheid van het product te controleren. Daarnaast zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande gegevensbladen zijn met deze uitgave niet meer geldig. Wijzigingen in formaten van verpakkingen, kleuren en beschikbare glansgradaties voorbehouden.

8054 000210 of 5 % PUR-Härter 82019. De open tijd bedraagt telkens 1 werkdag.

- Dit wordt over het algemeen aanbevolen voor professionele verwerking met schijfschuurmachines op **houten vloeren en parket**.

### Opbrengtechniek



| Opbrengprocedu<br>re                                   | Spuitpistoo<br>l met beker | Kwast       | Met de<br>roller<br>opbre<br>ngen | Wrijven |
|--|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Spuitkop (ø mm)  | 1,5                        | -           | -                                 | -       |
| Spuitdruk (bar)  | 3 – 4                      | -           | -                                 | -       |
| Opbrenghoeveelh<br>eid<br>per laag (g/m <sup>2</sup> ) | ca. 30 – 50                | -           | -                                 | -       |
| Rendement<br>per laag (m <sup>2</sup> /l)              | -                          | ca. 15 – 30 |                                   |         |

Het product wordt kant en klaar voor gebruik geleverd.

De vorm en hoedanigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

### Droogtijden

(bij 23 °C en 50% rel. luchtvochtigh.)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Volgende laag      | na één nacht   |
| Door en door droog | na ca. 7 dagen |

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd. Lage luchtverversing, bijvoorbeeld door dichte stapeling, vertraagt het drogen.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

### Gereedschap schoonmaken



80025

Met Legno-Reiniger 80025 of Adlerol-Terpentinölersatz 80301.

## ONDERGROND

### Soort ondergrond

Fijn- en grofporig loof- en naaldhout

### Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

### Houtvochtigheid

Loofhout: 12 % +/- 2 %  
Naaldhout: 15 % +/- 2 %

|                                    |            |  |
|------------------------------------|------------|--|
| <b>Vorbereitung<br/>undergrond</b> | <b>van</b> | <b>de Meubilair:</b><br>Getrapte houtschuurgang tot korrel 180 - 240<br><b>Hout- en parketvloeren:</b><br>Getrapte houtschuurgang tot korrel 100 - 150 |
|------------------------------------|------------|--|

## COATINGOPBOUW

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Grondlaag</b> | 1 x Legno-Color 7007 in de gewenste kleur.<br>Na een nacht drogen is een tweede laag mogelijk om de kleurtint te verdiepen.<br>Tussendroging: 's nachts |
|------------------|---|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Tussenschuurgang</b> | Lichte gladschuurgang: korrel 280 – 360<br>Verwijder het schuurstof. |
|-------------------------|--|




|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Aflaklaag</b> | 1x Legno-Öl 50880 ff<br><b>Alternatief:</b><br>Legno-Hartwachsöl 50821<br>Legno-Wachs 50890 |
|------------------|---|

## SCHOONMAKEN & ONDERHOUD

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>SCHOONMAKEN<br/>ONDERHOUD</b> | <p><b>&amp; Schoonmaken</b> met water, Clean-Möbelreiniger 96490, Clean-Parketreiniger 42198 of milde huishoudreiniger. Bij vette verontreiniging Legno-Reiniger 80025 gebruiken. Reiniging mag niet eerder plaatsvinden dan 14 dagen na het aanbrengen van de olie/was.</p> <p>Voor <b>opfris- en onderhoudswerkzaamheden</b> 1x Legno-Pflegeöl 50882 opbrengen en overschot afnemen.</p> <p>Neem onze <b>ARL 254 - Onderhoudsvoorschriften voor meubelen behandeld met Legno-Öl of Legno-Color</b> en <b>ARL 252 - Onderhoudsvoorschriften voor vloeren behandeld met Legno-Öl of Legno Color</b> in acht.</p> <p>Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.</p> |
|----------------------------------|--|

## AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Formaten van de verpakkingen</b> | 750 ml, 2,5 l |
|-------------------------------------|---------------|

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <b>Kleuren</b>   | Legno-Color W30   | 50875 |
| <b>Color4You</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleurtinten kunnen worden gemengd met het <b>ADLER-kleurmengstelsel Color4you</b>.</li> <li>Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargenummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleur hetzelfde wordt.</li> <li>Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond.</li> <li>Gelieve gekleurde producten binnen 3 maanden te verwerken.</li> </ul> |       |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toevoegingsproducten</b> | Legno-Reiniger 80025<br>Adlerol-Terpentinölersatz 80301<br>Alkydharzturbo 8054000210 |
|-----------------------------|--|

---


PUR-Härter 82019  
Legno-Pflegeöl 50882  
Legno-Hartwachsöl 50821  
Legno-Wachs 50890  
Legno-Öl 50880 ff  
Clean-Möbelreiniger 96490  
Clean-Parkettreiniger 42198

---

## OVERIGE AANWIJZINGEN

---

### Houdbaarheid/opslag



Minstens 3 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Wij adviseren om de inhoud van geopende verpakkingen in kleinere verpakkingen te gieten om geling/huidvorming te vermijden.

---

### GISCODE

Ö60

---

### Veiligheidstechnische informatie



Uitgebreide informatie over het onderwerp veiligheid tijdens transport, opslag, hantering en de afvoer als afval, staat voor u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) opvragen.

Het inademen van lakdampen tijdens het spuiten moet in het algemeen worden vermeden. Dit wordt gegarandeerd door het professionele gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden!

Neem ook onze **ARL\_013\_Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen in acht.**

---