

# ADLER Legno-Hartwachsöl

# 50821

Ekologický, univerzálny tvrdý voskový olej pre domácich majstrov a remeselné použitie.

## POPIS PRODUKTU

### Popis

Kombinácia na báze prírodných voskov a olejov pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín s vysokým obsahom sušiny (> 97 %). Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku, vynikajúcim zvýraznením textúry dreva, veľmi dobrou plnivosťou, odolnosťou voči vode, príjemný na dotyk.

Schnutie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie)

### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy




- Antistatický
- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2** Odolnosť voči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (bez obsahu ťažkých kovov)
- Ťažko zápalný náter pre námorné lode (zodpovedá **SOLAS 74/88 kap.II-2**)
- **Spíňa kritériá „Baubook ekologická stavba“**
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

### Zloženie

Prírodné rastlinné oleje a vosky (ľanový olej, slnečnicový olej, sójový olej, karnaubový a kandelilový vosk bez vysušovadiel s obsahom olova a kobaltu).


### Oblasti použitia



- Pre bežne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne, obývacie miestnosti, ako aj drevené podlahy.
- Kvôli možnému zápachu do vnútorných priestorov nábytku a skriň naniesť tento produkt maximálne iba raz a tenko.

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 5 °C.
- Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.

09-20 (nahrádza 10-18) ZKL 7002

otočiť

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

- Nanesený produkt nechať krátko pôsobiť a potom zotrieť prebytok bavlnenou handričkou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien. Treba bezpodmienečne zabrániť vytvoreniu filmu!
- Vzhľadom na vysoký podiel sušiny stačí obvykle jeden nános.
- Pre aplikáciu vybavenia lodí je množstvo nánosu 12 g/m<sup>2</sup>.
- Pri olejovaní vybavenia lodí nesmie byť ťažko zápalná látka určená na povrchovú úpravu použitá na rúry, kryty rúr a káble.
- **Pozor:** Klásť dôraz na rovnomerné brúsenie podkladu a rovnomerný nános produktu!

### Spôsob nanášania



Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Vytieranie
Tryska (Ø mm)	1,5 - 1,7	-	-	-
Tlak (bary)	3 - 4	-	-	-
Nanášané množstvo na nános (g/m <sup>2</sup> )	cca 30 - 50	-	-	-
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l) <sup>1</sup>	-	cca 15 - 30		

<sup>1</sup> Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



následná úprava	po cca 12 hod.
preschnutý	po cca 7 dňoch

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa dosiahlo bezchybné schnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.


U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub a iroko) môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia.

### Čistenie náradia

S ADLER Legno-Reiniger 80025.




80025

<b>PODKLAD</b>	
<b>Druhy podkladu</b>	Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreveny
<b>Vlastnosti podkladu</b>	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.
<b>Vlhkosť dreva</b>	Listnaté dreveny: 12 % +/- 2 % Ihličnaté dreveny: 15% +/- 2%
<b>Príprava podkladu</b>	<b>Nábytok</b> Stupňovité brúsenie až po zrnitosť P180 – P240 <b>Drevené a parketové podlahy:</b> Stupňovité brúsenie až po zrnitosť P100 – P150
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	
<b>Základovanie</b>	V prípade potreby 1x ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 Medzisušenie : cca 12 hodín
<b>Medzibrúsenie</b>	Ľahké medzibrúsenie zrnitosťou P280 – P360 Brúsny prach odstrániť.
	
<b>Vrchná vrstva</b>	1x ADLER Legno-Hartwachsöl 50821
<b>ČISTENIE &amp; OŠETROVANIE</b>	
<b>Čistenie &amp; ošetrovanie</b>	<b>Čistenie</b> vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masťou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu vosku.  Pre <b>oživenie a ošetrovanie</b> naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť.  Prosím, dodržujte naše pracovné smernice „ <b>Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER Legno-Hartwachsöl</b> “, „ <b>Návod na ošetrovanie nábytku upraveného s ADLER Legno-Hartwachsöl</b> “.  Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.
<b>POKYNY PRE OBJEDNANIE</b>	
<b>Veľkosť balenia</b>	750 ml, 2,5 l, 20l
<b>Farebné odtiene</b>	ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 <ul style="list-style-type: none"><li>Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.</li></ul>
<b>Ďalšie produkty</b>	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198

---

**ĎALŠIE POKYNY**


---

**Životnosť/skladovanie**

750 ml a 2,5 l balenia:

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

20 l balenie:

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Pri skladovaní chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, pred mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Obsah použitého balenia odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa predišlo želfírovaniu/tvorbe kože.

---

**GISCODE**

Ö20

**Technicko-bezpečnostné údaje**

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.

Pri handrách nasiaknutých oxidatívne schnúcimi produktmi hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Použité handričky nasiaknuté s Legno-Hartwachsöl 50821 sušiť rozprestreté, uchovávanie v uzavretých plechových nádobách, príp. pod vodou.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!

---