

ADLER Leinölfirnis

95901

Lněná fermež dle ISO 150 vyrobená z čistého lněného oleje se sušinou určená **pro řemeslné a průmyslové použití**.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Přírodní, antistatický, lněný olej s velmi krátkou dobou schnutí pro ošetření listnatých a jehličnatých dřevin. Velmi dobrá penetrace do podkladu, dobré zvýraznění dřeva, vodu odpuzující účinek a srovnání savosti povrchu. Jedná se o oxidativně schnoucí materiál.


Zvláštní vlastnosti

- **ÖNORM S 1555** nebo **DIN 53160** stálobarevnost odolná proti potu a slinám
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů (uvolňování těžkých kovů)

Obsah látek

Neobsahuje olovo a sušidla obsahující kobalt.

Oblasti použití




- Pro povrchovou úpravu dřevěných podlah a oken v oblasti památkově chráněných budov, pro použití v uměleckém sektoru a pro úpravu vápenatých barev.
- Není vhodný pro renovaci historických obrazů!

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt zamíchejte.
- Nezpracovávat při teplotách pod + 5 °C, avšak nikoli nad 30 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Nanesený materiál nechat působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadrem nebo klubkem gázy ve směru dřevěných vláken. Nesmí se vytvořit vrstva!
- **Pozor:** Je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

Aplikační technika

Postupy aplikace	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování	Stříkání
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Stříkácký tlak (bar)	3-4	-	-	-
Nanášené množství (g/m²)	cca 30 – 50	-	-	-
Vydatnost na 1 vrstvu (m²/l)	-	ca. 15 – 20		
Ředidlo	pomocí produktu ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301.			
Přídavek - ředidla v %	max. 30			

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)




Následná úprava	po cca 16 hod.
Kompletně proschnuto	cca 7 dní

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého sušení zajistěte dobré větrání místnosti. Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování prodlužuje schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub, akát a iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití pomocí produktu ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301.

PODKLAD**PODKLAD**

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masivní dřevo)

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Vlhkost dřeva

Tvrdé dřevo: 12 % +/- 2 %
Jehličnany: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu

Zrnitost 120 - 180

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základní nátěr**

1 x ADLER Leinölfirnis 95901

Mezioperační schnutí: cca 16 hod.

Mezibroušení

Zrnitost P280 - P360

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní nátěr

1 x ADLER Leinölfirnis 95901

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE**Ošetřování & renovace**


Pro osvěžení a péči aplikujete 1 x ADLER Leinölfirnis 95901 a odstraňte přebytek.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

1 l; 5 l

**Barevné
lesku****odstíny/stupeň** bezbarvý**Doplňkové produkty**

ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost / skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

**Bezpečnostně-technické
informace**Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze získat na internetu na stránkách www.adler-lacke.com.

U hadříků, které jsou napuštěny látkami vedoucími k rychlé oxidaci, hrozí nebezpečí samovznícení! Mokrý hadry nechte sušit rozprostřené. Uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.

Zpracování výrobku v stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!