

WurmEx

8305

Ochranný prostriedok na drevo proti živočíšnym škodcom dreva na domáce a remeselné použitie

## POPIS PRODUKTU

### Všeobecne

Prostriedok na ochranu dreva na báze vody na kontrolu a prevenciu drevokazného hmyzu, ako je napríklad fúzač krovový (Hylotrupes), červotoč pásikavý (Anobium) a hrbohlav hnedý (Lyctus) na použitie v interiéri. Preventívna ochrana proti termitom.

### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Povolenie na ochranu dreva (PT8)**  
podľa nariadenia EÚ o obsahu biocídnych látok.
- **Číslo autorizácie:**  
Rakúsko: AT-0021825 | Nemecko: DE-0014304-00-0000-08 | Švajčiarsko: CH-2019-0005.01.0001 | Česká republika: CZ-0021469-0000 | Poľsko: PL/2019/0390/MR/BPF | Taliansko: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Francúzsko: FR-2019-0017 | Belgicko: BE2019-0011-00-00 | Španielsko: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 a EN 118**  
Použitá účinná látka poskytuje preventívnu ochranu proti živočíšnym škodcom dreva (testované podľa §N 46 a EN 49-1) a termitom (EN 118). Aplikčné množstvo 200 ml/m<sup>2</sup>
- **EN 1390 a EN 370**  
Použitá účinná látka má kontrolný účinok proti živočíšnym škodcom dreva (test EN 1390 a EN 370). Aplikčné množstvo približne 200 ml/m<sup>2</sup>.
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+
- **Účinnosť (Iv, Ib, T)**  
**Účinné látky:**  
2.67 g/kg (0.267 %) Permethrin (ISO)

### Oblasti použitia



Stenové a stropné prvky, strešné krovy, schodiská alebo kusy nábytku.

Výrobok je vhodný na všetky druhy dreva.

Drevené predmety na skladovanie krmiva a potravín, ako aj úle sa nesmú ošetrovať WurmEx (8305).

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.

1-1 ZKL 8305 | 02/25 | náhrádza 1-0

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: +421 465199621, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

- Dobre zakryte povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať.
- Pripravené na spracovanie, nesmie sa riediť!
- Ošetrovanie by sa nemalo vykonávať na mokrom povrchu, pretože inak nedochádza k hĺbkovému účinku.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.**

### Technika nanášania



	Natieranie	Ponáranie	Impregnácia vrtu
Množstvo náteru na jeden náter(ml/m <sup>2</sup> )	200 – 300		

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nanosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný	cca 12 hod.
----------------	-------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

### Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

## PODKLAD

### Druh podkladu

Drevo a materiály na báze dreva

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Aktuálny BFS technický list
- DIN 18363

### Príprava podkladu

Staré nátery a silno napadnuté nenosné časti odstrániť.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Nános produktu

2 – 3 x WurmEx (8305)  
Bez medzisušenia

### Následná povrchová úprava

Po 16 hodinách premaľujte prípravkami na báze vody, ako sú Innenlasur (5309), Möbel- und Parkett Holzlack (4208) alebo Vernice Legno (4209).

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosti balenia

Fľaša s rozprašovacou dýzou na impregnáciu vrstov: 125 ml  
Plechové nádoby: 750 ml, 2,5 l

### Farebné odtiene/stupne lesku

Štandardné farebné odtiene  
Farblos (8305000200)

### Súvisiace produkty

Innenlasur (5309)  
Möbel- und Parkett Holzlack (4208)  
Vernice Legno (4209)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### GISCODE

HSW27

### Technicko-bezpečnostné údaje



Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

WurmEx (8305) obsahuje biocídne účinné látky na ochranu dreva proti zamodraniam, drevokazným hubám a pôsobí preventívne proti napadnutiu hmyzom. Výrobok preto použiť len vtedy, keď je predpísaná ochrana dreva alebo v individuálnom prípade.

Nepoužívajte na drevo určené na výrobu úľov, sáun a na drevo s trvalým kontaktom so zemou alebo vodou.

Nedotýkajte sa rozliateho materiálu ani po ňom nechodte.

Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

V prípade kontaktu s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydlom!

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte vdychovaniu pár alebo hmly.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Nepoužívajte na drevo, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami, krmivom alebo hospodárskymi zvieratami.

Nechránené osoby a zvieratá sa musia držať mimo ošetrovaných povrchov na dobu 48 hodín alebo kým povrchy nevyschnú.

Nedotýkajte sa ošetrovaných povrchov, kým nie sú suché.

Počas aplikácie zabráňte postriekaniu odevu a pokožky. Vystreknutý výrobok z pokožky zmyte.

Neznečisťujte potraviny, riad ani povrchy prichádzajúce do styku s potravinami.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).