



**MULTI TALENT
NA KOUPELNY**

ADLER

Barvu máme v krvi.

2K-PU-MULTILACK

Barva na kachličky s extrémní přilnavostí

Speciální vlastnosti



Barva s vysokou přilnavostí

na renovaci keramických obkladů
v koupelnách, kuchyních, ale i na kovy,
hliník, plasty nebo domácí spotřebiče



Vynikající izolační vlastnosti a trvalá elasticita



Vysoká stálobarevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům



Vynikající odolnost proti poškrábání, chemikáliím a vodě



Spotřeba:

150 – 200 g/m²



Způsob aplikace:

Natírání štětcem, válečkování
nebo stříkání

Nový nátěr:

2 x ADLER 2K-PU-Multilack

Údržbový nátěr:

1 – 2 x ADLER 2K-PU-Multilack



Kvalita z
RAKOUSKA
od roku 1934

2K-PU-MULTILACK

Barva na kachličky a další povrchy v interiéru a exteriéru

Lesklá nebo matná barva na keramické obklady a další povrchy v interiéru a exteriéru. Má vynikající přilnavost a vysokou kryvost. Barva je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, vodě i chemikáliím. Lze použít na různé materiály.

Speciální vlastnosti

- nejlepší barva na renovaci obkladů v koupelnách a kuchyních
- lze použít i na jiné povrchy jako kov, plasty a keramika
- balení včetně tužidla
- při použití v interiéru není nutný základní nátěr
- v mnoha barevných odstínech



ADLER

PUR | MIX
Pigmentkonzentrat



BALENÍ

1 kg, 4 kg (vč. tužidla PUR-Hardener)

STUPEŇ LESKU

matná a lesklá varianta

APLIKACE

na různé povrchy



Keramické obklady



Kovy



Hliník



Plasty





Barvu máme v krvi.

Krok za krokem: Renovace obkladů



Krok 1: Příprava a první vrstva

Vmíchejte tužidlo do barvy v uvedeném poměru, dobře promíchejte a nechte několik minut odstát. Obklady důkladně očistěte a odmastěte. Natřete rohy a těžko přístupná místa štětcem odolným rozpouštědlům. Poté naneste neředěnou barvu na celou plochu obkladů malířským válečem.



Krok 2: Mezibroušení a druhá vrstva

Po schnutí cca 6 hodin obklady lehce přebruste brusnou houbičkou (P 220 – 240). Barvu nařeďte 10:1 ředidlem ADLER PUR-Streichverdünner a válečkem naneste druhou vrstvu.



Krok 3: Schnutí a vytvrzení

Pohledem na zářivě bílé obklady se můžete těšit po schnutí 8 až 12 hodin. Finální vytvrzení a utěsnění dlaždic je dosaženo přibližně po 3 dnech.



Barvu máme v krvi.



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 379498

09-2024 | 896600070101